



Российская Федерация
ООО «ЛЕССЕРТИКА»

Испытательная лаборатория лесопромышленной продукции РОСС RU.0001.21DM25

ПРОТОКОЛ № 7355

испытания древесного материала согласно
ГОСТ 30255-2014 «Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод
определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических
веществ в климатических камерах».

Код образцов 2650

Наименование материала: *Плита древесная с ориентированной стружкой 12 мм,
ОСП-4, ГОСТ 32567-2013*

Изготовитель: *ф-л ООО «СТОД» (з-д «Талион Арбор», д. Семеновское, Тверской
обл.)*

Дата изготовления – *22 февраля 2016.*

Дата испытания – *09 марта 2016 г.*

Образцы материала с частично герметизированными кромками (оставлено
1,50 м не герметизированных кромок на 1 м² поверхности) были испытаны при
следующих средних условиях:

температура воздуха - *23,0 °С*

влажность воздуха - *50,0 отн. %*

воздухообмен - *0,997 1/ч*

насыщенность камеры образцами - *1,016 м²/м³*

продолжительность испытаний - *71 ч*

В результате испытаний определены следующие показатели:

Концентрация формальдегида в воздухе камеры, обусловленная выделением
(миграцией) формальдегида из образцов материала *0,013 мг /м³*

Примечания: *нет.*

Руководитель испытательной лаборатории

В.А. Бардонов
В.А. Бардонов

Ведущий инженер-химик

Б.К. Иванов
Б.К. Иванов

09.03.2016 г.

